

PHN 17-829
WO DOSSIER
⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 3104693 A1

⑮ Int. Cl. 3:
H 01 J 9/227
H 01 J 29/32
C 09 K 11/02

⑳ Aktenzeichen:
㉑ Anmeldetag:
㉒ Offenlegungstag:

P 31 04 693.2
10. 2. 81
26. 8. 82

㉓ Anmelder:
Videocolor GmbH, 7900 Ulm, DE

㉔ Erfinder:
Möller, Werner; Haider, Hugo, 7900 Ulm, DE

⑤④ Verfahren zur Herstellung eines Leuchtschirms für eine Farbbildröhre o.dgl.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von mit pigmentierten Leuchtstoffen mit Hilfe einer Suspension beschichteten Leuchtschirmen, die zugleich einen hohen Kontrast, eine gute Rasterschärfe und eine hohe Helligkeit aufweisen. Erreicht wird dies durch die Verwendung von Suspensionen, die Leuchtstoffe unterschiedlicher Pigmentierungsstärke aufweisen, wobei die Pigmentkonzentration etwa der Korngröße der jeweiligen Leuchtstoff-Fraktion umgekehrt bzw. der Kornoberfläche direkt proportional ist. Angewendet wird die Erfindung beispielsweise bei der Herstellung von Farbfernsehbildröhren. (31 04 693)

DE 3104693 A1

DE 3104693 A1

Patentansprüche:

- 1 Verfahren zur Herstellung eines für eine Farbbild-
röhre o.dgl. vorgesehenen Leuchtschirms, dessen aus
5 Glas bestehende Frontschale mit einem in einer Suspen-
sion enthaltenen, pigmentierten Leuchtstoff beschich-
tet wird, der anschließend wie üblich getrocknet und in
geeigneter Weise belichtet wird, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die Frontschale mit einer
10 Mischung aus Suspensionen beschichtet wird, in denen je-
weils eine Fraktion von Leuchtstoff mit bestimmter Kör-
nigkeit enthalten ist, daß die Körnigkeit der einzelnen
Leuchtstoff-Fraktionen unterschiedlich gewählt ist, daß
die Pigment-Konzentration bei den einzelnen Leuchtstoff-
15 Fraktionen etwa umgekehrt proportional zur Korngröße des
jeweiligen Leuchtstoffes ist und daß die Pigmentierung
fest auf dem jeweiligen Korn haftet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n -
20 z e i c h n e t , daß zwei unterschiedlich körnige Leucht-
stoff-Fraktionen vorgesehen sind, von denen die eine z.B.
eine Korngröße von etwa 5 μ m und die andere, geringer
pigmentierte z.B. eine Korngröße von etwa 10 μ m aufweist.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die Frontschale mit einem
Photoleiter vorbeschichtet wird, der beim Belichten sei-
ne Oberflächenladung entgegengesetzt zu derjenigen des
Leuchtstoffes der nachfolgenden Beschichtung ändert,
30 d.h. das sogenannte Zeta-Potential der Frontschalen-Vor-
beschichtung ist entgegengesetzt polarisiert zum Zeta-
Potential des pigmentierten Leuchtstoffes.
4. Verfahren nach Anspruch 3, d a d u r c h g e k e n n -
35 z e i c h n e t , daß die Schichtung der Leuchtstoff-Frak-
tionen derart erfolgt, daß die Korngröße mit größer wer-
dendem Abstand von der Frontschale zunimmt, d.h. die Pig-

mentierung bei wachsendem Abstand zur Frontschale abnimmt, was dadurch erreicht wird, daß der feinkörnigere Leuchtstoff aufgrund seiner stärkeren Pigmentierung stärker aufgeladen ist als der grobkörnige Leuchtstoff und somit bevorzugt an der entgegengesetzt aufgeladenen und vorbeschichteten Frontschale abgeschieden wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur Vorbeschichtung der Frontschale eine wässrige mittelviskose UV-sensibilisierte Polyvinylcarbazol-Lösung verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Korngrößen, die Pigmentummantelungen sowie die Schirmgewichte und die Elektronenstrahlanregung der einzelnen Leuchtstoff-Fraktionen aufeinander abgestimmt sind.

7. Verfahren nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Pigmentierungen der einzelnen Leuchtstoff-Fraktionen so aufeinander abgestimmt sind, daß bei gleicher UV-Photosensibilisierung beispielsweise mit Ammoniumdichromat die feinkörnigere Suspension geringfügig lichtempfindlicher ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß als Basisflüssigkeit für die Leuchtstoff-Suspensionen wässriger Polyvinylalkohol verwendet wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Viskositäten und Dichten der verschiedenen Leuchtstoff-Suspensionen sich einander im wesentlichen entsprechen und relativ hoch eingestellt sind, so daß die Sedimentation langsam erfolgt und ein hoher elektrostatischer Effekt, d.h. ein hohes Zeta-Potential, erreicht wird.

VIDEOCOLOR GMBH, Söflinger Str. 100, 7900 Ulm

Verfahren zur Herstellung eines Leuchtschirms für eine Farbbildröhre o.dgl.

5 Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines für eine Farbbildröhre o.dgl. vorgesehenen Leuchtschirms, dessen aus Glas bestehende Frontschale mit einem in einer Suspension enthaltenen, pigmentierten Leuchtstoff beschichtet wird, der anschließend wie üblich getrocknet und in geeigneter Weise be-

10 lichtet wird.

Es ist bekannt, bei der Herstellung von Leuchtschirmen feinkörnige Leuchtstoffe zu verwenden, wodurch sich eine hohe Rasterschärfe bzw. Kantenschärfe ergibt. Die Körnigkeit

15 ist hierbei möglichst der Elektronenstrahleindringtiefe angepaßt und beträgt etwa 5 μm . Nachteilig ist hierbei, daß sich entweder aufgrund der Remission ein geringer Kontrast ergibt oder aber eine eine solch hohe Remission verhindernde stärkere Pigmentierung des Leucht-

20 stoffes größere Helligkeitsverluste zur Folge hat. Es ist auch bekannt, für die Herstellung von Leuchtschirmen grobkörnigere Leuchtstoffe einzusetzen, welche dann eine höhere Leuchtdichte, also eine hohe Bildhelligkeit ergeben. Die Körnigkeit liegt in diesem Fall etwa bei

25 10 μm . Die Verwendung grobkörniger Leuchtstoffe führt allerdings zu einer geringeren Kantenschärfe und aufgrund der größeren Schirmporosität zu Farbunreinheiten.

Es ist darüber hinaus bekannt, zur Kontrasterhöhung den

30 Leuchtstoff mit Filterpigmenten zu ummanteln, deren Remission der Leuchtstoff-Emission angepaßt ist. Die Farbpigmente dürfen somit nicht die emittierte Eigenstrahlung, sondern nur das Fremdlicht absorbieren. Eine Anpassung ist hierbei nur bedingt möglich, d.h. es entstehen in

35 jedem Fall Helligkeitsverluste. Beschrieben ist die Pigmentierung in dem Aufsatz von S.S.Trond, Filter Phosphors, 153 rd. Electrochem. Soc. Meeting (1978) Paper 329,

Seiten 817 bis 819.

5 Ein hoher Kontrast und trotzdem geringe Helligkeits-
verluste lassen sich durch eine Sandwich-Beschichtung
aus einem auf das Frontschalenglas aufgetragenen Pig-
mentraster und einem darauf liegenden, entsprechenden
Leuchtstoffraster erzielen. Diese Art von Beschirmung
ist jedoch sehr aufwendig und muß für die 3 bei Farbbild-
10 röhren verwendeten Farben insgesamt sechsmal durchge-
führt werden. Bekannt ist die Sandwich-Beschichtung
aus dem Aufsatz von K. Carl, J. A. M. Dikhoff, W. Eckenbach,
H. G. Junginger, 157. rd. Elektrochem. Soc. Meeting (1980)
Paper 226, Seiten 579 bis 581.

15 Bekanntlich wird der Leuchtstoff in einem besonderen
Verfahren zunächst mit einem geeigneten Pigment, z. B.
Zs:Ag-Blau-Leuchtstoff mit Ultramarinblau oder Cobalt-
aluminat oder $Y_2O_3:Eu$ bzw. $Y_2O_2S:Eu$ -Rot mit Eisenoxid-
rot oder Cadmiumrot $CdS(Se)$ ummantelt, dann in einem
20 Polyvinylalkohol mit Tensiden, Antischaummitteln und
UV-Sensibilisatoren wie Ammoniumdichromat dispergiert
und anschließend auf einer rotierenden Frontschale
gleichmäßig verteilt. Die gebildete Schicht wird dann
getrocknet, mit einer Maske belichtet und das Leucht-
25 stoffraster entwickelt, so daß nur die belichteten
Schirmstellen zurückbleiben.

Das so erhaltene Leuchtstoff-Schirmraster sollte bei
Anregung eine farbreine Emission, eine hohe Hellig-
30 keit, eine niedrige Remission des Fremdlichtes bzw.
einen hohen Kontrast ergeben und außerdem sehr kanten-
scharf sein, um es völlig mit dem Elektronenstrahl
ohne Anregung der Nachbarraster zum Leuchten zu brin-
gen. Das Leuchtstoffraster sollte somit durch Fremd-
35 leuchtstoffe, die bei der mehrfachen Farbbildröhren-
Beschichtung auftreten, nicht verunreinigt sein. Das
Leuchtstoffraster sollte außerdem die Elektronenstrahl-

anregung weitgehend umsetzen, da eine zu starke Beschichtung das Emissionslicht absorbiert und eine zu schwache Belegung die Strahlungsenergie nicht voll ausnutzt, und nicht zu feinkörnig sein. Das Leuchtstoffraster sollte mit einem Filter für das Eigen-/Fremdlicht ausgerüstet sein und feinkörnige Leuchtstoffe in einer photographisch genau angepaßten Suspension aufweisen.

Kantenscharfe Schirmraster erfordern feinere Leuchtstoffkörner, die wiederum infolge der großen Oberfläche stärker mit Filterpigmenten ummantelt werden müssen als ein grobkörniger Leuchtstoff. Feinere Leuchtstoffe ergeben zumeist geringere Leuchtdichten. Grobkörnigere Typen bilden - wie bereits erwähnt - poröse Raster, die bei der folgenden Beschichtung mit fremden Pigmenten und Leuchtstoffen verunreinigt werden und zu farbumreinen Schirmen führen. Die verwendeten Leuchtstoff-Typen sollten eine möglichst steile Kornverteilung aufweisen, da bei der photographischen Beschichtung die Belichtungszeit und Haftung korngrößenabhängig ist und daher eine selektive Beschichtung erfolgt. Sehr grobe Leuchtstoffkörper mit geringerer Haftung platzen aus, während sehr feine Körner auch auf dem Fremdraster von der Streustrahlung beleuchtet werden. Hierdurch wird nicht nur die Farbe des angeregten, sondern auch - infolge der Remission - die Farbe des kalten Schirms bestimmt. Ein Qualitätswert ist das Helligkeits-Kontrast-Produkt bzw. das Helligkeits-Remissionsverhältnis $BCP = B/\sqrt{R}$. Hierin bedeuten B die Helligkeit, C den Kontrast, P das Produkt und R die Remission. Untersuchungen haben gezeigt, daß der BCP-Wert durch die bereits erwähnte Sandwich-Beschichtung in der Form Pigment/Leuchtstoff auf dem Frontschalenglas erhöht werden kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Herstellungsverfahren für einen Leuchtschirm anzugeben, bei

dem die Vorteile des feinkörnigen Schirms, also die Kantenschärfe, mit den Vorteilen des grobkörnigen Schirms, also hohe Helligkeit und geringerer Pigmentbedarf, verbunden und die Nachteile beim feinkörnigen Schirm, also

5 ein hoher Pigmentbedarf und eine geringere Pigmenthaftung, sowie die Nachteile beim grobkörnigen Schirm, also die größere Porosität und die geringe Kantenschärfe, vermieden werden.

- 10 Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe bei einem Verfahren der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß die Frontschale mit einer Mischung aus Suspensionen beschichtet wird, in denen jeweils eine Fraktion von Leuchtstoff mit bestimmter Körnigkeit enthalten ist,
- 15 daß die Körnigkeit der einzelnen Leuchtstoff-Fraktionen unterschiedlich gewählt ist, daß die Pigmentkonzentration bei den einzelnen Leuchtstoff-Fraktionen etwa umgekehrt zur Korngröße des jeweiligen Leuchtstoffes ist und daß die Pigmentierung fest auf dem jeweiligen Korn
- 20 haftet.

In zweckmäßiger Weise sind zwei unterschiedlich körnige Leuchtstoff-Fraktionen vorgesehen, von denen die eine z.B. eine Korngröße von etwa $5\text{ }\mu\text{m}$ und die andere

25 geringer pigmentierte z.B. eine Korngröße von etwa $10\text{ }\mu\text{m}$ aufweist.

In zweckmäßiger Weise sind die Korngrößen, die Pigmentummantelungen sowie die Schirmgewichte und die Elektro-

30 nenstrahlanregung der einzelnen Leuchtstofffraktionen aufeinander abgestimmt.

10.02.81

3104693

7

- 5 -

Durch eine korngößenabhängige Pigmentierung nach der Erfindung lassen sich somit die bei den bekannten Verfahren entstehenden Schwierigkeiten vermeiden.

- 5 Beim Beschichten wird die mittelviskose Suspension, wie üblich, in dünner Schicht aufgetragen und langsam über den Schirm verteilt, so daß keine Korngrößenfraktionierung beim Beschichten auftritt.
- 10 Die Pigmentierung der Korngrößenfraktionen wird vorteilhaft so gewählt, daß die Feinkorn-Suspension sich etwas lichtempfindlicher verhält. Da die Streifenbreite mit der Belichtung anwächst, ergibt die Feinkornfraktion somit ein etwas breiteres, die Kantenschärfe
- 15 bestimmendes Streifenraster.

- Die Pigmentierung muß fest auf dem Korn haften. Andernfalls gleichen sich die Pigmentunterschiede zwischen den Fraktionen aus, so daß der erwartete Effekt entfällt.
- 20 fällt. Beim Mahlen muß jedoch mit einem Pigmentabrieb gerechnet werden. Es wurde nun festgestellt, daß das Pigment eine bestimmte elektrostatische Aufladung gegenüber dem Medium aufweist.

- 25 Wird daher vor der Leuchtstoffbeschichtung eine UV-empfindliche Vorbeschichtung mit entgegengesetzter elektrostatischer Aufladung (Zeta-Potential) aufgetra-

5 gen, so scheidet sich das Pigment vorzugsweise am Glas bzw. an der Vorbeschichtung ab. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, daß die elektrostatischen Aufladungen nur bei sehr feinen Teilchen ($\leq 5 \mu\text{m}$) und den üblichen Suspensionsviskositäten (10 - 50 cps) wirksam sind und die mechanischen Sedimentationseffekte unmerklich sind.

Im folgenden wird ein Beispiel des Herstellungsverfahrens nach der Erfindung kurz beschrieben.

10 Zuerst erfolgt eine Vorbeschichtung der Frontschale mit einem photoelektrischen Material. Zur Vorbeschichtung eignen sich vorzugsweise wässrige mittelviskose UV-sensibilisierte Polyvinylcarbazol-Lösungen, die bekanntlich Schichten mit hohen Zeta-Potentialen ergeben (Photoelektrophorese). Dann erfolgt die Herstellung einer wässrigen Polyvinylalkohol-Suspension in bekannter Weise, jedoch mit zwei unterschiedlich körnigen Leuchtstoff-Frak-

15 tionen, nämlich einem feinkörnigen Leuchtstoff mit hoher haftfester Pigmentierung und einem grobkörnigen Leuchtstoff gleicher Emission mit einer geringeren, ebenso haftfesten Pigmentierung. Die mittlere Korngröße des grobkörnigen Leuchtstoffes beträgt etwa $10 \mu\text{m}$ und die mittlere Korngröße des feinkörnigen Leuchtstoffes etwa

20 $5 \mu\text{m}$. Beide Leuchtstoff-Fraktionen bestehen aus ZnS:Ag-Blau-Leuchtstoff, wobei der grobkörnige Leuchtstoff jedoch 2% Kobaltaluminat und der feinkörnige 4% Kobaltaluminat als Pigmentierung aufweist. Das Mengenverhältnis der Suspensionen mit Grobkorn bzw. Feinkorn-Leuchtstoff lautet etwa 3:1.

25

30

Die Pigmentierungen sind so aufeinander abgestimmt, daß bei gleicher UV-Photosensibilisierung mit Ammoniumdichromat die feinkörnige Suspension geringfügig lichtempfindlicher ist und daher etwas breitere Streifenra-

35 ster ergibt. Die Viskositäten und Dichten der Suspensionen entsprechen einander und sind verhältnismäßig

10.02.81

3104693

9

- 7 -

hoch eingestellt, so daß die Sedimentation langsam erfolgt und ein hoher elektrostatischer Effekt (hohe Zeta-Potentiale) erreicht werden.

- 5 Die Beschichtung erfolgt auf langsam, beispielsweise mit fünf bis zwölf Umdrehungen pro Minute rotierender Frontschale.

- 10 Die Beschichtung kann nach dem üblichen Flow-coating erfolgen. Danach erfolgen die Sedimentation, die Trocknung, die Belichtung und die Entwicklung in üblicher Weise.

- Die Suspensionseinstellung wird wie üblich vorgenommen.
- 15 Die Einstellung des Zeta-Potentials durch Tensid-Zusätze erfolgt jedoch entsprechend dem Zeta-Potential der Vorbeschichtung. Die Vorbeschichtung kann wie üblich mit einer Lösung aus 0,1 % Polyvinylalkohol, 0,2 % Polyvinylcarbazol und 0,2% K_2SiO_3 in Wasser erfolgen.

20

Zum besseren Verständnis der Erfindung und deren Weiterbildungen sind sechs Diagramme vorgesehen, die im folgenden erläutert werden. Es zeigen

- 25 Fig. 1 die Leuchtdichte B [candela/m^2] in Abhängigkeit vom Schirmgewicht σ [mg/cm^2] für Leuchtstoffe mit verschiedenen mittleren Korngrößen \bar{X}_1 , \bar{X}_2 und \bar{X}_3 . Die obere gestrichelte Linie zeigt die maximal mit den verschiedenen Leuchtstoffen erreichbaren Leuchtdichten. Aus Fig. 1 geht hervor, daß eine zu starke Beschichtung das Emissionslicht absorbiert und eine zu schwache Be-
- 30

legung die Strahlungsenergie nicht voll aus-
nutzt. Es geht auch daraus hervor, daß die Leucht-
stoffschicht nicht zu feinkörnig sein darf.

5 Fig. 2 die Schärfe (in Streifenbreite pro minimale Zei-
lenbreite) vom Leuchtstoffstreifen für verschie-
denkörnige Leuchtstoff-Fraktionen (Korngrößen
 $\bar{X}_1 = 5 \mu\text{m}$, $\bar{X}_2 = 7 \mu\text{m}$, $\bar{X}_3 = 11 \mu\text{m}$) in Abhängigkeit
von der Sensibilisierung, d.h. von der prozen-
tualen Konzentration des UV-Photosensibilisierers
10 (Ammoniumdichromat) in einer wässrigen Lösung
mit 4 % Polyvinylalkohol. Es zeigt sich in die-
sem Diagramm, daß bei zunehmender Feinkörnigkeit
die Schärfe des Leuchtstoffstreifens steigt.

15 Fig. 3 die Remission R (in Prozent) in Abhängigkeit
von der Korngröße (in μm) des Leuchtstoffes, und
zwar für zwei verschiedene Leuchtstoffe mit kon-
stanter Pigmentkonzentration, nämlich dem roten
Leuchtstoff $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ mit dem Pigment Cadmiumrot
20 $\text{CdS}(\text{Se})$ bzw. dem blauen Leuchtstoff $\text{ZnS}:\text{Ag}$ mit
dem Pigment Kobaltaluminat $\text{CoO}:\text{Al}_2\text{O}_3$. Der erst-
genannte (rote) Leuchtstoff hat die in Fig. 3
weiter oben verlaufende, durchgezogene gezeichne-
te Diagrammlinie und der zweitgenannte (blaue)
Leuchtstoff die untere, ebenfalls durchgezogene
25 gezeichnete Diagrammlinie, d.h. eine geringere
Remission. Die gestrichelte Diagrammlinie in
Fig. 3 veranschaulicht die Kornoberfläche p des
Leuchtstoffes in cm^2/g bei konstanter Pigment-
konzentration in Abhängigkeit von der Korngröße
30 (in μm). Diese Diagrammlinie zeigt an, daß bei
wachsender Korngröße die Kornoberfläche des
Leuchtstoffes abnimmt.

35 Fig. 4 zeigt in zwei Diagrammkurven die Beziehung zwi-
schen der Remission R (in Prozent) und der Pig-
mentkonzentration (ebenfalls in Prozent) bei
konstanter Leuchtstoffkorngröße. Die obere der

beiden Kurven gilt für den blauen Leuchtstoff ZnS:Ag und die untere Kurve für den roten Leuchtstoff $Y_2O_3:Eu$. Bei der oberen Kurve sind Meßwerte eingezeichnet, die sich bei blauer Vorpigmentierung (Δ) und bei blauer Pigmentierung (O) des genannten Blau-Leuchtstoffes ergeben haben, während bei der unteren Kurve solche Meßwerte angegeben sind, die bei roter Vorpigmentierung (∇) und bei roter Pigmentierung (X) des erwähnten Rot-Leuchtstoffs gemessen wurden. Beide Kurven in Fig. 4 veranschaulichen, daß bei wachsender Pigmentkonzentration und konstanter Leuchtstoffkorngröße die Remission abnimmt.

Fig. 5 und 6 zeigen Diagramme, die zur Veranschaulichung der Einstellung des Zeta-Potentials mit Hilfe von Marasperse-Zusätzen (Fig. 5) bzw. mit Hilfe von Orothan-Zusätzen (Fig. 6) dienen. Es ist in den Fig. 5 und 6 jeweils die elektrostatische Aufladung, d.h. das sogenannte Zeta-Potential (in mV) in Abhängigkeit vom Marasperse-Zusatz (Fig. 5) bzw. vom Orothan-Zusatz (Fig. 6) in ml dargestellt. In beiden Figuren ist das Zeta-Potential des pigmentierten Leuchtstoffes mit einer durchgezogenen Linie, das Zeta-Potential des unpigmentierten Leuchtstoffes mit einer gestrichelten Linie und das Zeta-Potential des Pigments allein mit einer strichpunktierten Linie gezeichnet. Es wird noch darauf hingewiesen, daß Marasperse ein Ligninsulfonat und Orothan ein Arylalkylsulfonat ist. Es handelt sich um Tenside und Emulgatoren, die die Benutzung der Leuchtstoffkörper und damit auch die Bildung eines Dispersionskolloids erleichtern.

24.00.81

- 17 -


NACHGEBOHT

Nummer:
Int. Cl. 3:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

3104693
H01J 9/227
10. Februar 1981
26. August 1982

$\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3$
= mittl. Korn-
größe

FIG. 1




24.02.81

12

NACHGEREICHT

3104693

FIG. 2




24.02.81


NACHGEREICHT

3104693

13

FIG. 3






24.02.81

NACHGEREICHT

3104693

15

FIG. 5



24.02.81

NACHGEREICHT

3104693

16

FIG. 6

